

Forjados reticulares

<i>Descripción básica</i>	<i>Espesor (m)</i>	<i>masa est. (kg/m2)</i>	<i>RA</i>	<i>Lnw</i>	<i>Titular ensayo</i>	<i>Informe: código resultado</i>	<i>Fecha</i>
Casetón EPS alveolar 3+25+5, sin yeso	0,3	262	48	91	Anape	B130-215-H39	23/7/02
Casetón hormigón-árido picón 25+5, sin yeso	0,3	465	58	84	CIEC	CAN II-C41	24/09/09 (V2)
Casetón EPS alveolar 3+25+5, yeso 1,5 cm	0,315	280	50	79	Anape	B130-215-H41	4/9/02
Casetón EPS macizo 5+20+5, perliescayola 1,5 cm	0,315	350	54	77	Stirofert	B0910-30-M37	11/11/09 (V2)
Casetón EPS alveolar 3+25+5, sin yeso	0,33	350	50	88	Forel	B0158-01-R	27/03/07 (V2)
Casetón hormigón-árido picón 30+5, sin yeso	0,35	540	59	84	CIEC	CAN II-C42	28/09/09 (V2)